



Composition

Mélange de sable de quartz.

Particularités

Il s'agit d'une charge minérale à base de sable de quartz qui doit être mélangée à la poudre de mortier pour constituer une couche de fond renforcée. L'ajout de cette charge minérale améliore à la fois l'aspect décoratif et la résistance du revêtement aux impacts et aux sollicitations.



Peut-être dosé jusqu'à 50 % dans la poudre de mortier.

Exemple :

Pour 1 kg de poudre de mortier, ajouter 200 à 500 gr. de sable.

Stockage

Conservez dans un endroit frais et sec, dans son emballage d'origine hermétiquement fermé, à l'abri du gel et du soleil pendant un maximum de 12 mois.

Conditionnement

Sous forme de seaux de 1,5 kg et de sacs de 3 et 12 kg.