



Composition

Vitrificateur polycarbonate, à deux composants à l'aspect mat/satin pour le revêtement en béton ciré. Convient pour les surfaces fortement sollicitées, Excellente résistance aux produits chimiques et à l'abrasion. Convient pour les lieux publics extrêmes, restaurant, magasin, escaliers, boutiques etc.



Préparation du mélange

Agitez séparément les deux emballages contenant la résine A et le durcisseur B. Tout en remuant la résine A, versez le durcisseur B selon les proportions indiquées sur les emballages du vernis sans un récipient propre et sec. Remuez bien le mélange de résine et de durcisseur afin de garantir une répartition homogène du durcisseur dans la résine. Laissez reposer le mélange pendant 5 minutes avant de l'utiliser. Ne pas diluer le mélange.

Mode d'emploi

Pour réaliser les couches de vernis, nous recommandons d'utiliser un pinceau et un manchon en microfibres avec une longueur de poils de 12 mm. Pour obtenir un résultat optimal, nous recommandons d'appliquer 2 à 3 couches de vernis.

IMPORTANT



- **Le mélange vernis/durcisseur doit être mis en œuvre dans les 2 heures.**
- **En été, il ne faut jamais exécuter les travaux les jours de grande chaleur, et en aucun cas lors d'ensoleillement direct.**

Produit réservé aux professionnels



Particularités

Les conditions de mise en œuvre, telles que la température ambiante et l'humidité, ainsi que la température au sol, peuvent avoir une grande influence sur le durcissement du vernis. Avant d'appliquer la couche de vitrification suivante, il est important de contrôler l'état de séchage du vernis.

En cas de doute, il est recommandé de laisser sécher le vernis pendant une dizaine d'heures supplémentaires. Si la température ambiante est d'environ 20 degrés, ne laissez pas plus de 24 heures entre les couches de vernis afin d'éviter les problèmes de décollement entre les couches.

Il est important de suivre ces instructions avec précision pour garantir une application de vernis de haute qualité et éviter des problèmes de durcissement ou de décollement entre les couches de vernis.

Stockage

Conserver dans un endroit frais et sec, dans son emballage d'origine hermétiquement fermé, à l'abri du gel et du soleil pendant un maximum de 6 mois.

Consommation

Environ 90 à 110 gr/m² par couche.

Temps de séchage

Environ 4 à 12 heures entre chaque couche, selon les conditions de mise en œuvre.

Nettoyage des outils

À l'aide de solvant.

Conditionnement

1 et 5 litres.

Mise en œuvre

Température minimale de 16° à 25° degrés au maximum. Humidité relative environ < 80 %.

Produit réservé aux professionnels