



Composition

Vernis monocomposant pour béton ciré à base de résine polyuréthane en phase aqueuse, facile d'utilisation, à l'aspect mat/satin. Excellentes propriétés de traitement sans dépôts à faible émission. Bonne résistance aux produits chimiques et à l'abrasion.

Mode d'emploi

Bien agiter le récipient du vitrificateur. Appliquer deux à trois couches de vernis, toujours en croisant les passes à l'aide d'un manchon de type Microfibres d'une longueur de poils de 12 mm. Il est conseillé de dépolir la dernière couche à l'aide d'un papier de verre d'un grain de 220 afin d'enlever les impuretés et d'améliorer l'adhérence. Ne pas laisser plus de 24 heures entre les couches.



Stockage

Conservez dans un endroit frais et sec, dans son emballage d'origine hermétiquement fermé, à l'abri du gel et du soleil pendant un maximum de 6 mois.

Consommation

Environ 100 à 110 gr/m² par couche.

Temps de séchage

Environ 2 à 4 heures (à 20 degrés) entre les couches, selon les conditions de mise en œuvre.

Nettoyage des outils

À l'eau.

Conditionnement

1 et 5 litres.

Mise en œuvre

Température minimale de 16° à 25° degrés au maximum. Humidité relative environ < 80 %.